

Producteur : Sablières du Razès - Site de Mirepoix

Utilisateur : Contrôle externe

Granulats : Sable filtrant

Elaboration : Alluvionnaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme
XP P 16-603 - Référence DTU 64.1
Catégorie
Fuseau normalisé (01/08/1998)
Classe granulaire
0 6.3

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	12.5	MB	W
V.S.S.+U	5.0	7.0	10.0	16.0	20.0	33.0	74.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		2.50	
V.S.S.	4.0	5.0	8.0	14.0	18.0	29.0	70.0	95.0	98.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.00	
V.S.I.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0	9.0	50.0	73.0	85.0	91.0	96.0	100.0		
V.S.I.-U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	47.0	70.0	83.0	89.0	95.0			

Partie informative
Résultats de production

du 13/09/06 au 06/12/06

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	12.5	MB	W
Maximum	1.9	2.2	6.9	10.3	13.2	26.5	48.2	67.3	75.9	82.4	89.0	96.6	100.0	100.0	0.40	5.9
Moyenne Xf	1.6	1.9	3.7	8.8	11.8	22.8	41.1	58.6	69.8	76.9	85.8	95.1	99.7	100.0	0.29	5.1
Minimum	1.4	1.6	2.8	7.6	9.9	18.7	34.1	49.9	62.7	70.6	83.1	94.0	98.7	100.0	0.20	3.0
Ecart-type	0.17	0.21	1.61	0.89	1.10	2.48	4.50	5.58	4.26	3.78	1.93	0.92	0.52	0.00	0.07	0.50
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

