

**Gravillon 20/40RLavé code 02350 SMP**

**Péetrographie :** Alluvionnaire à dominante Quartzite (Siliceux)  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Site de production :** PORTET SUR GARONNE  
**MARQUAGE CE :** CE2+ - N°Certification: 0333-CPR-041006

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.  
Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14.

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage  
Norme

Classe granulaire

20

40

NFP18-545 Art 10 - EN12620/EN13139 - Granulats pour bétons hydrauliques, mortiers

Spécification

Code A sauf FI code B

|               | 0.063 | d/2<br>10 | d<br>20 | 31.5 | D<br>40 | 1.4D<br>56 | 2D<br>80 | FI |
|---------------|-------|-----------|---------|------|---------|------------|----------|----|
| Etendue e     |       |           | 15      |      | 15      |            |          |    |
| Incertitude U | 0.3   | 1         | 5       |      | 5       | 1          |          | 4  |
| V.S.S.+U      | 1.8   | 6         | 21      |      | 100     | 100        |          | 39 |
| V.S.S.        | 1.5   | 5         | 16      |      | 99      | 100        | 100      | 35 |
| V.S.I.        | 0.0   | 0         | 1       |      | 80      | 98         | 100      |    |
| V.S.I.-U      | 0.0   | 0         | 0       |      | 75      | 97         |          |    |

**Partie informative**

Résultats de production

du 17/07/18 au 22/10/18

|                     | 0.063      | 10         | 20         | 31.5       | 40         | 56         | 80         | FI         |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Maximum             | 0.4        | 2          | 13         | 73         | 97         | 100        | 100        | 20         |
| Xf+1.25xEcart-types | 0.4        | 2          | 14         | 73         | 97         | 100        | 100        | 20         |
| Moyenne Xf          | 0.2        | 1          | 9          | 58         | 90         | 100        | 100        | 18         |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0        | 1          | 4          | 43         | 82         | 100        | 100        | 16         |
| Minimum             | 0.1        | 1          | 4          | 46         | 83         | 100        | 100        | 17         |
| Ecart-type          | 0.15       | 0.5        | 3.8        | 11.9       | 5.9        | 0.0        | 0.0        | 1.0        |
| Norme               |            |            |            |            |            |            |            | NFEN 933-3 |
| Dernier             | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 |

